

FISĂ TEHNICĂ

Folie magnetica de interior cu adeziv – 0.5 mm

Descriere

Foliile magnetice flexibile sunt produse folosind materiale feroase de cea mai bună calitate și nu conțin plastifianți.

Proprietățile materialului magnetic

Energia maximă a produsului	0.65 – 0.75 MGOe
Remanență	1600-1900G
Coercibilitate	1200-1500 Oe
Coercibilitate intrinsecă	2200 – 2500 Oe
Forța de tracțiune	29 g/cm ²

Proprietăți fizice

Flexibilitate: Se poate rula la o rază de 12 cm fără să se crape

Gravitația specifică: 3.5 până la 3.7 g/cm²

Tăiere: foarfeca, cutter, die-cutting & slitting

Temperatura de lucru: -30°C - +80°C

Performanța magnetică se va reduce la temperaturi care depășesc 80°C

Adeziv: Adezivul foliei magnetice este solvent acrilic modificat, este aplicat pe fața non-magnetică și se poate aplica pe plastic, metal, sticlă sau carton.

Certificate de conformitate:

Foliile magnetice sunt conforme cu Standardul European pentru Siguranța Jucăriilor EN71 Partea 3:1994 + A1:200 (Notă: EN71:1994 + A1:2000; BS EN71:1995 și BS 5665:1995 sunt toate identice. Toate foliile magnetice au certificate de conformitate și o copie a lor este disponibilă la cerere.



SC ALGERNON IMPEX SRL

Sos. Berceni, nr. 8, sector 4

Cod postal: 041914

(langa benzinaria OMV, in incinta fostei intreprinderi de Tehnica Medicala)

Tel fix: 021 332 3152 / 021 332 5920 / 021 332 3154

Tel mobil: +40 729 037 990 / +40 722 310 169 / +40 721 290 699

Fax: 021 332 7397

E-mail comenzi: comenzi@algernon.ro