

Bruxsafol 102 hc Silver Folie argintiu deschis Fișă tehnică

Structura materialului:

- Suprafața: două straturi de poliester, dintre care unul are acoperire metalică prin sputerizare cu aluminiu, care conferă efectul de oglindă;
- Strat hard coat: coating rezistent la zgâriere, strat de protecție împotriva deteriorării;
- Adeziv: adezivul Pressure Sensitive se activează numai sub presiune, în contact cu apa și are un factor mare de absorbție UV;
- Liner: suport siliconic pe partea posterioară, cu rol de protecție a foliei atât în timpul manipulării cât și pe parcursul depozitării.

Aplicarea foliilor Bruxsafol:

- Bruxsafol 102 hc se aplică doar pe fâșia de sticlă din partea de interior a geamului.
- Poate fi aplicată atât pe geamurile vechi, care au o singură fâșie de sticlă, cât și pe geamurile fabricate printr-o tehnologie mai nouă, care pot avea două sau chiar trei fâșii de sticlă.
- Pentru a evita producerea de tensiuni termice, nu este recomandată aplicarea acestei folii pe suprafețele de sticlă care sunt deja tratate împotriva căldurii.

Durata de viață: 10 ani, aplicate la interior și în condițiile întreținerii corecte.

Garanție: 5 ani.

Informații tehnice:

- Transmisie solară totală 25%
- Absorbție solară totală 40%
- Reflecție solară totală 35%
- Emisivitate 0,73
- Transmisie UV (măsurată la 300-380 nm) <1%
- Coeficient de umbrire 0,41
- Factor U 1,04
- Transmisie lumină vizibilă 34%
- Absorbție lumină vizibilă 28%
- Reflecție lumină vizibilă 38%
- Radiație totală redusă în sticlă 64%
- Grosime material 50 μ

Departament Vânzări
București, Sector 4, Șoseaua Berceni nr. 8, 041914
Tel.: +40 021 332 3152
Fax: +40 021 332 7397
E-mail: comenzi@algermon.ro

Departament Grafică
București, Sector 4, Șoseaua Berceni nr. 8, 041914
Tel.: +40 021 320 1496 / 021 320 1497
Fax: +40 021 334 7422
E-mail: grafica@algermon.ro

Departament Economic
București, Sector 4, Șoseaua Berceni nr. 8, 041914
Tel.: +40 021 334 7461, 021 334 7462
Fax: +40 021 334 7422
E-mail: economic@algermon.ro