

EASY TRANSFER

Descriere:

Folie din poliuretan, cu suport din poliester cu textura mata, creata pentru printare cu echipamente inkjet si sisteme de taiere cu cerneluri pe baza de solvent si eco solvent.

Grosime: 90 microni.

Informatii de baza:

Datorita multitudinii de tesaturi existente pe piata, temperaturile de transfer sunt aproximative, Testele au fost efectuate utilizand un plotter Roland vp-300.

Cutit: 50°;

Presiune cutterare: 65 gf;

Date transfer termic:

- Temperatura de transfer: 135° C - 155° C;
- Timpul de transfer: 10 ”;
- Presiune: medie (2÷5 bari);
- Temperatura de printare: 45° C.
- Temperatura de spalare: (asteptati 24h dupa transferul termic) 60° C. Nu folositi detergenti agresivi. Se recomanda spalarea cu fata spre interior.

Instructiuni de aplicare:

1. Printati si taiati.
2. Elimati folia in exces.
3. Indepartati printul de suport fara a utiliza o folie de transfer.
4. Daca se doreste ca transferul sa se efectueze imediat dupa printare, folia trebuie acoperita cu o hartie siliconata. Pentru o aplicare mai usoara, fara utilizarea hartiei siliconata, folia printata trebuie lasata la uscat aproximativ 6 ore.
5. Pentru prima aplicare se recomanda incalzirea platanului inferior la o temperatura de 135°C timp de 20 secunde.
6. Indepartati suportul la cald.

Se recomanda pentru textile din bumbac, poliester, lycra sau amestecuri dintre aceste materiale.
Nerecomandata pentru textile tratate prin sublimare cu cerneluri dye.